

March 2018

מרס 2018

ICS CODE: 11.180

59.080.01

**חיתוליים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות**

Diapers: Disposable infants' diapers

תקן זה ייכנס לתוקף ב-

**אוכף לה הו א הצעת גמג**


תקן זה הוכן על ידי ועדת מומחים 562703 – חיתולים, בהרכבת זה:  
ליאור ארואס, רינה ברנסבורג, אריאל בשארי, שאול פרילוק (יו"ר)  
כמו כן תרמו להכנת תקן זה: גיא יצחק לראייה, נעם מירסקי, יוחאי מנדבי.

תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 5627 – מוצרי טקסטיל מוגמרים, בהרכבת זה:  
איגוד לשכות המסחר

- יוחאי מנדבי, נתלי ראובני
- אלן סאן, שאול פרילוק
- מרימ הרלב
- רותי ארדוי
- שי רייכר (יו"ר)
- מתי זיקרי

התאחדות התעשיינית בישראל  
מחנדים/אדראליים/טכנולוגיים  
מכון התקנים הישראלי – אגף התעשייה  
משרד הבריאות  
נציבות הכבאות והצלה

יניב בוימל ריכז את עבודות הכנמת התקן



### הודעה על רזיזיה

תקן ישראלי זה בא במקומ

התקן הישראלי ת"י 818 חלק 2 מאוגוסט 1988

גילון התקן מס' 1 ממאי 1990

תיקון מס' 2 מרץ 1999

### מילות מפתח:

תינוקות, פעוטות, חיתולי תינוקות, חיתולים, חד-פעמי.

### Descriptors:

infants, babies' diapers, diapers, disposable.

### עדכנות התקן

התקנים הישראלים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאים להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המודגשה המעודכנת של התקן על גיליות התקן שלו.

מסמך המתפרסם-ברשומות גילון תיקון יכול להיות גילון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

### תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוני נכנס לתקוף החל ממועד פרסוםו ברשומות.

יש לבדוק אם התקן رسمي או אמ' חלקיים ממנו רשמי. התקן رسمي או גילון תיקון رسمي (במלואם או בחלקו) נכנסים לתקוף.

60 ימים מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אף בהודעה קבועה מועד מאוחר יותר לכינסה לתקוף.

### סימון בטו התקן

כל המיצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליין,

רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמן בטו התקן:

### זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.



## תוכן העניינים

|   |   |
|---|---|
|   | <b>קדמה</b>                                 |
| 1 | <b>פרק א – עניינים כלליים</b>               |
| 1 | 1. חלות התקן                                |
| 1 | 1.1. אזכורים נורמטיביים                     |
| 1 | 1.2. מונחים והגדרות                         |
| 1 | 1.3. כללי                                   |
| 1 | <b>פרק ב – דרישות כלליות</b>                |
| 1 | 2. אפייה                                    |
| 2 | 2.1. כללי                                   |
| 2 | 2.2. אפייה                                  |
| 2 | 2.3. סימון                                  |
| 2 | <b>פרק ג – בדיקות – שיטות בדיקה ודרישות</b> |
| 2 | 3. שלמות החיתול                             |
| 2 | 3.1. אמצעי הבדיקה                           |
| 3 | 3.2. פלאורננות                              |
| 3 | 3.3. אחזו הרטיביות בחומר המילוי             |
| 3 | 3.4. אחזו הרטיביות בחומר המילוי             |



## תקדמה

תקן זה הוא חלק בסדרת תקנים הדנים בחיתולים.  
חלקי הסדרה הם אלה:

- ת"י 818 חלק 1 - חיתולים: חיתולי כותנה לתינוקות
- ת"י 818 חלק 2 - חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות
- ת"י 818 חלק 3 - חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים

מהדורה זו של התקן הישראלי בא במקום מהדורת התקן הישראלי המקורי ת"י 818 חלק 2 מאוגוסט 1988, לרבות גילוונות התקון שלו.

הבדלים העיקריים שבין מהדורה זו של התקן הישראלי לבין מהדורתו הקודמת הם אלה:

- בוטלו דרישות הנוגעות לאיכות המוצר (דרישות ספיגה);
- חודזו והוספו דרישות הנוגעות לבטיחות המוצר;
- עודכנו דרישות סימונו.

## פרק א – עניינים כלליים

### 1.1. חלות-התקן

תקן זה על חיתולים לשימוש חד-פעמי לתינוקות (להלן: חיתולים).

### 1.2. אזכורים נורמטיביים

תקנים ומסמכים המוזכרים בתיקן זה (תקנים ומסמכים לא מတוארכים – מהדורותם الأخيرة היא הקובעת):

#### תקנים אירופיים

EN 648:2006 – Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board

### 1.3. מונחים והגדרות

מונח זה והגדתו כוחם יפה בתיקן זה:

#### יחידת מכירה

אריזה קמעונית לצרכן.

## פרק ב – דרישות כלליות

### 2.1. כללי

- 2.1.1. לא יהיה בחיתול קרעים, חורים, חלקים בולטים, חוטים חופשיים או גופים זרים העולמים לגרום נזק גופני לתינוק.
- 2.1.2. חומר המילוי יהיה מכוסה ומוסתר בתוך החיתול, ולא תהיה אפשרות שחומר זה יהיה בהישג יד ישיר.

**2.1.3.** היצרון ימצא לuebaה הבודקת הצהרה על ביצוע הערכת בטיחות למוצר. הצהרה תכלול התיקשות לכך שבוצעה הערכת בטיחות למוצר המבוססת על מקורות מידע עדכניים עם המסקנה שה מוצר בטוח לשימוש.

## 2.2 אריזה

החיתולים ייארוו באזירה שתשמור עליהם כשירים למילוי יעודם.

## 2.3 סימון

יחידות המכירה (ראו הגדרה בסעיף 3.1) של החיתולים יסומנו בסימון ברור ובר-קיימה. הסימון יהיה בשפה העברית.

יחידות משקל ומידות אורץ, ובחותולים מוגבים גם שם היצרון ומידת החיתול, יכולים להיות מסומנים באותוות לטיניות.

מOuter שיחה סימון נוסף בשפה אחרת, בתנאי ששימונו זה לא יהיה בולט יותר מהסימון בעברית.

הסימון יכול פרטם אלה לפחות:

שם היצרון וארץ הייצור;

בייצור מקומי – כתובת היצרון, או שם הספק וכתובתו וסימן המשר הרשות שלו (אם יש);

אם החותולים מוגבים – שם היבואן וכתובתו וסימן המשר הרשות שלו (אם יש);

מידת החיתולים באזירה (המוגבطة למשל כ: טווח משקלים של התינוק, טווח גילאים של התינוק, ספרות, מילים);

מספר החיתולים ביחידת המכירה.

## פרק א – בדיקות – שיטות בדיקה ודרישות

### 3.1 שלמות החיתול

בניסיון ידני להפריד בין שכבות חיתול ייקרעו רק השכבות ליד שולי ההדקה, אך לא טובחן הפרדה בתוך השולטים המודבקים (בגוף החיתול).

### 3.2 אמצעי הצמדת

אם יש אמצעי הצמדת, הוא לא יקרע ולא ייתלש מגוף החיתול בפתחה ידנית. לאחר הצמדתו הוא לא ייפתח מאליו. אם אמצעי הצמדת נקרע או נתלש, ממשיכים ובודקים כמפורט להלן:

בודקים 3 חיתולים לפחות ומכל חיתול חותכים 2 פיסות בדיקה שכוללות את אמצעי הצמדת המאפשר את הידוק החיתול על גופו של התינוק, ואת אוזן החיתול בשלמותם (ראה ציר 1).


משהיהם את פיסות הבדיקה שהוכנו 24 שניות לפחות ב-65% לחות ו-23° צ'.

בודקים את חוזק הקרייה במכשיר חוזק במהירות 500 מ"מ לדקה.

חוזק הקרייה המומוצע של כל הפיסות הנבדקות יהיה 20 ניוטון לפחות.

.1

.2



מקרה לצירור:  
1. אמצעי החצמדה  
2. אוזן החיתול

**ציור 1 – אמצעי החצמדה**

### **3.3 פלאורוגנות**

- 3.3.1** בודקים את הפלואורוגנות בחיתול במנורת A-Uß באורך גל של 365 ננומטר, במקומות שאין בהם דבק. מותרות נקודות בזוזות לבב. אם נראה משטח פלאורוני, ממשיכים ובודקים כמפורט בסעיף 3.3.2.
- 3.3.2** מפרידים את החיתול לשכבות המרכיבות אותו, ובודקים כל שכבה בנפרד במנורת A-Uß באורך גל של 365 ננומטר. בודקים את השכבה שבה הופיעה הפלואורוגנות בשיטת המיצוי, כמתואר בתיקן האירופי EN 648 שיטה B, בשינוי זה: ממצאים את הדזוגמה רק במקרים מסוימים. דרגת ההערכתה (evaluation grade) של יציבות הפלואורוגנות הנבדקת תהיה 4.

### **3.4 אחוז הרטיביות בחומר המילוי**

#### **3.4.1 מכשור**

##### **3.4.1.1 מאזניניות**

- מאזניניות המאפשרים שקליה בדיקת של 0.05% מהמשקל, או שקליה מדוקיקת יותר מזה.

**3.4.1.2. מכל הדוגמה**

מכל אוטום לאדי מים, המועד להובלת פיסות הבדיקה ולשקילתון, והעשו חומר שמשקלו כל יחסית לשינויו משתנה בתנאי הבדיקה.

**3.4.1.3. תנור**

תנור מאורר היטב, ששוררת בו טמפרטורה °(105-102) צ'.

**3.4.2. הכנה לבדיקה**

לפני נטילת הפיסות, מנקיים מספר מספיק של מכליים, מייבשים אותם, ממספרים ושוקלים אותם, לאחר שנשארו פתחים במשך זמן קצר, כדי להביאם לאיזון עם האטמוספירה האופפת. סוגרים את המכליים ומשאירים אותם סגורים עד לנטילת הפיסות.

נותלים 5 פיסות באקרוי מהחיתול.

הפיונות יכולים חומר סוגג בלבד. המשקל הכלול של חמישה פיסות יהיה 5 ג'. אם האטמוספירה האופפת במקומות נטילת הפיסות חמה ולחנה, מונעים עיבוי מים על המשטחים הפנימיים או החיצוניים של המכל. מטפלים בפיסות בזיהירות, כדי למנוע לכלוך ושינויים בתכולת המים. מונעים מגע יד בפיסה. שמים את הפיסות במכל סמוך לנילתו וסוגרים את המכל.

**3.4.3. ייבוש ושקילה**

מייבשים את פיסות הבדיקה בתנור ששוררת בו טמפרטורה °(105-102) צ'. פותחים את מכסה מכל הדגימה ומיבשים את פיסת הבדיקה בתוך המכל או מחוץ לו. כשהמייבשים את הדוגמה מחוץ למכל, פורסים אותה לפני הייבוש ומשתדרלים ליבש בבת אחת בתנור את פיסת הבדיקה, את המכל ואת המכסה.

לאחר שהתייבשה פיסת הבדיקה למגרי, סוגרים אותה במכל הדגימה שלה, ומרקרים עד לטמפרטורה האופפת. פותחים לרגע את המכל, כדי לאזן את לחץ האוויר במכל עם לחץ האופף.

חוורים ושוקלים את המכל על תוכנו ומחשבים את המשא של פיסת הבדיקה. משך הייבוש במחוזור הראשון יהיה לפחות 30 דקות.

מחזירים לתנור את המכל המכיל את פיסות הבדיקה, אפרק זמן השווה לפחות למחצית משך הייבוש במחוזור הראשון. מוציאים את המכל מהタンור ושוקלים אותו, כפיסת הבדיקה בתוכו.

חורים על מחזורי הייבוש והשקילה, כמשמעותו בכל מחוזור שווה לפחות למחצית כל משכי הייבוש במחזורים שקדמו לו.

משיכים בתהליך זה, עד שההפרש בין שתי שקיولات עוקבות לא יהיה גדול מ- 0.1% מהmassה התחלתית של פיסת הבדיקה.

**3.4.4. חישובים**

מחשבים את תכולת המים לפי הנוסחה שלහן, ומעגלים את התוצאות עד 0.1%

$$\Delta = \frac{a - b}{b - c} \times 100$$

שבה:

a – משקל המכל המכיל את פיסת הבדיקה לפני הייבוש (ג' ) ;

b – משקל המכל המכיל את פיסת הבדיקה אחרי הייבוש (ג' ) ;

c – משקל המכל (ג' ) ;

$\Delta$  – תכולת המים (באחוזי משקל).

תכולת המים בכל פיסת בדיקה תהיה 8% מקס'.