

# มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

## หัวนมยางดูดเล่น

### 1. ขอบข่าย


- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะหัวนมยางดูดเล่นที่ใช้กับทารกและเด็กเล็ก
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมหัวนมยางดูดเล่นที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ เช่น หัวนมยางดูดเล่นสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคปิแอร์-โรแบง (Pierre-Robin syndrome) และใช้กับทารกที่เกิดก่อนกำหนด

### 2. บทนิยาม


ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 หัวนมยางดูดเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของหัวนมยางใช้สำหรับให้เด็กดูดหรือกัดเล่น แต่ไม่ใช่สำหรับให้อาหาร ตัวอย่างหัวนมยางดูดเล่นดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4
- 2.2 ทารกและเด็กเล็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี บริบูรณ์
- 2.3 หัวนมยาง (teat) หมายถึง ส่วนของหัวนมยางดูดเล่นที่ออกแบบมาเพื่อใส่เข้าไปในปาก ตัวอย่างดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4
- 2.4 แป้น (shield) หมายถึง ส่วนที่อยู่หลังหัวนมยางมักมีลักษณะเป็นวงกลมเพื่อป้องกันไม่ให้หัวนมยางดูดเล่นทั้งอันเข้าไปในปากเด็ก ตัวอย่างดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 4
- 2.5 ส่วนหลังแป้น หมายถึง ส่วนที่อยู่พ้นผิวด้านหลังแป้นเพื่อความสะดวกในการจับ อาจขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับแป้นหรือประกอบเข้ากับแป้น
- 2.6 ห่วง (ring) หมายถึง ส่วนที่ติดกับหรืออยู่บนแป้นมีลักษณะเป็นห่วงเพื่อความสะดวกในการจับ ตัวอย่างดังรูปที่ 1
- 2.7 ปุ่มจับ (knob) หมายถึง ส่วนที่ติดกับหรืออยู่บนแป้นมีลักษณะเป็นปุ่มเพื่อความสะดวกในการจับ ตัวอย่างดังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 4
- 2.8 ตัวยัด (plug) หมายถึง ส่วนที่อยู่ตรงคอของหัวนมยางเพื่อยัดหัวนมยางเข้ากับแป้น ตัวอย่างดังรูปที่ 4
- 2.9 ตัวครอบ (cover) หมายถึง ส่วนที่ใช้ป้องกันการเปิดเพื่อเข้าถึงตัวยัด ตัวอย่างดังรูปที่ 1 และรูปที่ 3
- 2.10 ฝาครอบหัวนมยาง (teat protector) หมายถึง ส่วนที่ใช้ครอบหัวนมยางอาจติดหรือแยกกับหัวนมยางดูดเล่น
- 2.11 ความยาวประสิทธิผลของหัวนมยาง หมายถึง ระยะของหัวนมยางที่พ้นจากแป้นจนถึงปลายสุดของหัวนมยาง โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 5)
- 2.12 แนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น หมายถึง แนวแกนที่ตั้งฉากกับแป้นและผ่านจุดศูนย์กลางของหัวนมยางบริเวณที่หัวนมยางสัมผัสกับด้านหน้าแป้น
- 2.13 แนวแกนหลักของแป้น หมายถึง แนวแกนที่ขนานกับส่วนที่ยาวที่สุดของแป้นและอยู่กึ่งกลางระหว่างด้านกว้างของแป้น (ดูรูปที่ 6 และรูปที่ 7)


- 2.14 แนวแกนรองของแป้น หมายถึง แนวแกนที่ตั้งฉากกับแนวแกนหลักของแป้นและอยู่กึ่งกลางระหว่างด้านยาวของแป้น (ดูรูปที่ 6 และรูปที่ 7)
- 2.15 รูอากาศ หมายถึง รูที่อยู่บนแป้นหรือฝาครอบหัวนมยางมีความกว้างเพียงพอให้อากาศเข้าออกเพื่อรักษาชีวิตทารกและเด็กเล็ก กรณีที่หัวนมยางดูดเล่นหรือฝาครอบหัวนมยางขัดขวางในทางเดินหายใจ
- 2.16 วัสดุอ่อนตัว (flexible material) หมายถึง วัสดุที่สามารถดัด งอ หรือโค้งได้ง่ายโดยไม่แตกหักเสียหาย เช่น ยางวัลคะไนซ์ ยางซิลิโคน ยางเทอร์มอพลาสติก
- 2.17 ยางวัลคะไนซ์ (vulcanized rubber) หมายถึง ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่ผ่านการวัลคะไนซ์
- 2.18 การวัลคะไนซ์ (vulcanization) หมายถึง กระบวนการที่มักมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยาง เช่น การเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล เพื่อให้ยางมีคุณสมบัติดีขึ้น หรือมีคุณสมบัติใหม่ หรือขยายช่วงอุณหภูมิของยาง
- 2.19 ยางซิลิโคน (silicone rubber) หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคล้ายยางสังเคราะห์ ทำจากสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ ที่ทำโดยกระบวนการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน




รูปที่ 1 ตัวอย่างหัวนมยางดูดเล่นแบบห่วง  
(ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.6 และข้อ 2.9)




รูปที่ 2 ตัวอย่างหัวนมยางชุดเล่นแบบปุ่มจับ  
(ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 และข้อ 2.9)



รูปที่ 3 ตัวอย่างหัวนมยางชุดเล่นแบบปุ่มจับที่มีตัวยึดและตัวครอบ  
(ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.7 และข้อ 2.9)



รูปที่ 4 ตัวอย่างหัวนมยางตุ้ดเล่นแบบปุ่มจับที่ปุ่มจับและตัวยึดเป็นชิ้นเดียวกัน  
(ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ข้อ 2.7 และข้อ 2.8)




หน่วยเป็นมิลลิเมตร

คำอธิบาย

E คือ ความยาวประสิทธิผลของหัวนมยาง

A — A คือ แนวแกนของหัวนมยางตุ้ดเล่น

รูปที่ 5 ความยาวประสิทธิผลของหัวนมยาง  
(ข้อ 2.11 และข้อ 5.1.1)



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

คำอธิบาย

- $w$  คือ ความกว้างของแผ่น  
 $l$  คือ ความยาวของแผ่น  
 $a - a$  คือ แนวแกนหลักของแผ่น  
 $b - b$  คือ แนวแกนรองของแผ่น

รูปที่ 6 ตัวอย่างแนวแกนหลักและแนวแกนรองของแผ่น  
(ข้อ 2.12 และข้อ 2.13)

### 3. แบบและชนิด

3.1 หัวนมยางดูดเล่น แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

3.1.1 แบบห้วง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามวัสดุที่ทำห้วง คือ

3.1.1.1 ชนิดห้วงทำจากวัสดุไม่อ่อนตัว

3.1.1.2 ชนิดห้วงทำจากวัสดุอ่อนตัว

3.1.2 แบบปุ่มจับ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามวัสดุที่ทำปุ่มจับ คือ

3.1.2.1 ชนิดปุ่มจับทำจากวัสดุไม่อ่อนตัว

3.1.2.2 ชนิดปุ่มจับทำจากวัสดุอ่อนตัว

## 4. ส่วนประกอบและวัสดุ

### 4.1 ส่วนประกอบ

4.1.1 หุ่นมยางดูดเล่นต้องมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ

4.1.1.1 หุ่นมยาง

4.1.1.2 แป้น

4.1.1.3 ส่วนหลังแป้น เป็นแบบห้วงหรือแบบปุ่มจับ

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

4.1.2 หุ่นมยางดูดเล่นอาจมีฝาครอบ การพิมพ์ และการประทับตักแต่งบนพื้นผิวของหุ่นมยางดูดเล่นด้วยการขึ้นรูป การพิมพ์ หรือการประทับ (imprint)

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

### 4.2 วัสดุ

4.2.1 หุ่นมยาง ต้องทำจากวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งหรือส่วนผสมของวัสดุดังต่อไปนี้

4.2.1.1 ยางวัลคະไนซ์

4.2.1.2 ยางซิลิโคน

4.2.2 แป้นและส่วนหลังแป้น ต้องทำจากวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งหรือส่วนผสมของวัสดุดังต่อไปนี้

4.2.2.1 ยางวัลคະไนซ์

4.2.2.2 ยางซิลิโคน

4.2.2.3 ยางเทอร์มอพลาสติก

4.2.2.4 เทอร์มอพลาสติก

ให้แสดงหนังสือรับรองวัสดุที่ใช้ทำ ในกรณีไม่มีหนังสือรับรองวัสดุที่ใช้ทำให้ทดสอบด้วยเครื่องฟูเรียร์ทราน - สฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR) หรือใช้วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการประเมินประเภทวัสดุ

## 5. ขนาด

ให้เตรียมหัวนมยางดูดเล่นตามข้อ 10.2 ก่อนการทดสอบขนาด

### 5.1 หัวนมยาง

#### 5.1.1 ความยาวประสิทธิภาพของหัวนมยาง (ดูรูปที่ 5)

ต้องไม่เกิน 35 mm

การทดสอบให้ใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.1 mm

### 5.2 แป้น

#### 5.2.1 การหลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบของแป้น

แป้นต้องไม่หลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบ

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.1

### 5.3 รูอากาศบนแป้น

ต้องมีรูอากาศบนแป้นอย่างน้อย 2 รู ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

#### 5.3.1 รูอากาศทั้ง 2 รูต้องอยู่คนละด้านของแนวแกนรองของแป้น (ดูรูปที่ 7)

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

#### 5.3.2 ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของรูอากาศทั้ง 2 รู ต้องไม่น้อยกว่า 15 mm (ดูรูปที่ 7)

การทดสอบให้ใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.5 mm

#### 5.3.3 ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $4.0^{+0.1}_0$ mm ต้องผ่านรูอากาศทั้ง 2 รู ได้


การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.2

#### 5.3.4 รูอากาศแต่ละรูต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า $20 \text{ mm}^2$

การทดสอบให้ใช้วิธีการฉายภาพเงา หรือวิธีวาดบนกระดาษกราฟ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม

#### 5.3.5 ต้องไม่มีส่วนใดของรูอากาศทั้ง 2 รู อยู่ในระยะ 5 mm จากขอบของแป้น (ดูรูปที่ 7)

การทดสอบให้ใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.5 mm



คำอธิบาย

a — a คือ แนวแกนหลักของแป้น

b — b คือ แนวแกนรองของแป้น

C คือ พื้นที่ซึ่งห้ามมีรูอากาศ


รูปที่ 7 ตัวอย่างตำแหน่ง ระยะห่างระหว่างรูอากาศ และพื้นที่ซึ่งห้ามมีรูอากาศ  
(ข้อ 5.3.1 ข้อ 5.3.2 และข้อ 5.3.5)

5.3.6 กรณีที่มีส่วนที่เกิดขวางรูอากาศ เช่น ตัวครอบ ห่วง กีดขวางรูอากาศรูใดรูหนึ่งหรือทั้ง 2 รู

เมื่อจัดตำแหน่งห่วงหรือส่วนที่สามารถบังรูอากาศให้อยู่ในตำแหน่งที่เกิดขวางรูอากาศมากที่สุดแล้ว ส่วนที่เกิดขวางรูอากาศต้องห่างจากรูอากาศไม่น้อยกว่า 1.3 mm

การทดสอบให้วัดระยะห่างระหว่างรูอากาศกับส่วนที่เกิดขวางรูอากาศในจุดที่ใกล้กันที่สุดด้วยเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.01 mm (ดูรูปที่ 8)





คำอธิบาย

D คือ ระยะห่างระหว่างรูอากาศกับส่วนกีดขวางรูอากาศ หน่วยเป็นมิลลิเมตร

**รูปที่ 8** ภาพด้านข้างแสดงรูอากาศ ส่วนกีดขวางรูอากาศ  
และตำแหน่งการวัดระยะห่างระหว่างรูอากาศกับส่วนกีดขวางรูอากาศ  
(ข้อ 5.3.6)

#### 5.4 ห่วง (กรณีแบบห่วง)

##### 5.4.1 กรณีชนิดห่วงทำจากวัสดุไม่อ่อนตัว

###### 5.4.1.1 ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแผ่น


ต้องไม่เกิน 35 mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.3

###### 5.4.1.2 ความกว้างของห่วง

ต้องไม่น้อยกว่า  $\frac{5}{7}$  เท่าของความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแผ่นที่วัดได้จากข้อ 10.3.3

การทดสอบให้ใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.1 mm (ดูรูปที่ 9)



รูปที่ 9 ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้นและความกว้างของห่วง  
(ข้อ 5.4.1.1 และข้อ 5.4.1.2)

5.4.1.3 ขนาดช่องภายในของห่วง

ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $14^{+0.1}_0$  mm ต้องผ่านช่องภายในของห่วงได้  
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.4

5.4.1.4 ระยะการพับของห่วง

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.3.5 แล้ว ระยะจากผิวของแผ่นทดสอบด้านที่สัมผัสกับห่วงถึงจุดที่แป้นสัมผัสกับส่วนหลังแป้นต้องไม่เกิน 16 mm

5.4.2 กรณีชนิดห่วงทำจากวัสดุอ่อนตัว

5.4.2.1 ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น

ต้องไม่น้อยกว่า 10 mm และไม่เกิน 35 mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.3

5.5 ปุ่มจับ (กรณีแบบปุ่มจับ)

5.5.1 ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น

5.5.1.1 กรณีชนิดปุ่มจับทำจากวัสดุไม่อ่อนตัว

ต้องมีความยาวประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 10 mm และไม่เกิน 16 mm

5.5.1.2 กรณีชนิดปุ่มจับทำจากวัสดุอ่อนตัว

ต้องมีความยาวประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 10 mm และไม่เกิน 35 mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.3

5.6 ตัวยึด (ถ้ามี)

5.6.1 ระยะของตัวยึดที่ใส่ด้านหลังแป้น

ต้องยาวไม่เกิน 3 mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.6

## 5.7 ฝาครอบหัวนมยาง (ถ้ามี)

### 5.7.1 การหลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบของฝาครอบหัวนมยาง

ฝาครอบหัวนมยางต้องไม่หลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $38^{+0}_{-0.1}$  mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.7

## 5.8 รูเปิดต่าง ๆ ทุกรู รวมถึงรูอากาศบนแป้น รูอากาศบนฝาครอบหัวนมยาง ซึ่งอยู่บนวัสดุที่ไม่อ่อนตัว ต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $5.5^{+0}_{-0.1}$  mm ต้องไม่ผ่านรูเปิด

(2) ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $12.0^{+0.1}_{+0}$  mm ต้องผ่านรูเปิดได้

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 10.3.8

## 6. คุณลักษณะที่ต้องการ

### 6.1 ลักษณะทั่วไป

ให้เตรียมหัวนมยางดูเล่นตามข้อ 10.2 ก่อนการทดสอบลักษณะทั่วไป

6.1.1 หัวนมยางดูเล่นต้องไม่ปรากฏลักษณะบกพร่อง เช่น ส่วนแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายขณะใช้งาน การเหนียวเหนอะ รอยถลอก รอยแตก รอยฉีกขาด รอยเปื้อน รอยต่าง ครีบลบ (flash) ส่วนที่ขรุขระ ต้องไม่มีส่วนที่ถอดออกได้ง่าย ยกเว้นฝาครอบหัวนมยาง ต้องสามารถจับและดึงออกจากปากเด็กได้ง่าย และต้องทำความสะอาดได้ง่าย

6.1.2 หัวนมยางส่วนที่อยู่หน้าแป้นต้องไม่มีรูให้ของเหลวไหลผ่านเข้าออก ไม่มีสี ยกเว้นสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ทำ ไม่มีสิ่งเจือปนในเนื้อเยื่อที่มองเห็นได้ ส่วนที่อยู่ภายในของหัวนมยางต้องไม่มีของแข็งของเหลว หรือก๊าซใด ๆ บรรจุอยู่ ยกเว้นอากาศ และต้องไม่มีส่วนอื่นของหัวนมยางดูเล่นอยู่ภายในหัวนมยาง ยกเว้นตัวยึด

6.1.3 กรณีหัวนมยางดูเล่นแบบห่วงชนิดห่วงทำจากวัสดุไม่อ่อนตัว ห่วงต้องสามารถพับไปมาได้โดยอิสระ

6.1.4 กรณีมีฝาครอบหัวนมยาง ฝาครอบหัวนมยางต้องไม่ปรากฏลักษณะบกพร่อง เช่น ส่วนแหลมคมที่อาจเป็นอันตรายขณะใช้งาน การเหนียวเหนอะ รอยถลอก รอยแตก รอยเปื้อน รอยต่าง ครีบลบ ส่วนที่ขรุขระ

6.1.5 รูอากาศและรูเปิดทุกรูต้องมีขอบมน ไม่เป็นมุมแหลมหรือมีรูปร่างที่อาจทำให้นิ้วทารกและเด็กเล็กติดได้

6.1.6 กรณีมีการพิมพ์และการประดับตกแต่งบนพื้นผิวของหัวนมยางดูเล่น

ต้องไม่มีการพิมพ์และการประดับตกแต่งบนด้านหน้าแป้น และต้องไม่ใช้กาวในการประดับตกแต่งบนทุกส่วนของหัวนมยางดูเล่น

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจทั่วไป ยกเว้นการทดสอบลักษณะบกพร่องให้ตรวจพินิจที่ระยะ 25 cm

## 6.2 คุณสมบัติทางฟิสิกส์

ให้เตรียมหัวนมยางดูดเล่นตามข้อ 10.2 ก่อนการทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์

### 6.2.1 ความทนต่อการตกกระแทก

#### 6.2.1.1 ความทนต่อการตกกระแทกของหัวนมยางดูดเล่น

- (1) เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.1 แล้ว ต้องไม่มีส่วนใดของหัวนมยางดูดเล่นแตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน
- (2) เมื่อนำตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 10.4.1 ไปทดสอบความทนแรงดึงตามข้อ 10.4.10.1 แล้ว หัวนมยางดูดเล่นต้องไม่แตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

#### 6.2.1.2 ความทนต่อการตกกระแทกของฝาครอบหัวนมยาง (ถ้ามี)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.2 แล้ว ต้องไม่มีส่วนใดของฝาครอบหัวนมยาง แตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

### 6.2.2 ความทนต่อการเจาะ

#### 6.2.2.1 ความทนต่อการเจาะของหัวนมยาง

- (1) กรณีหัวนมยางกลวง

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.3 แล้ว แรงที่ใช้เจาะผ่านผนังหัวนมยาง 1 ด้าน ต้องไม่น้อยกว่า 30 N

- (2) กรณีหัวนมยางตัน

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.3 แล้ว แรงที่ใช้เจาะผ่านหัวนมยางทั้งอัน ต้องไม่น้อยกว่า 30 N

#### 6.2.2.2 ความทนต่อการเจาะของปั๊มจับ (กรณีชนิดปั๊มจับทำจากวัสดุอ่อนตัว)

- (1) กรณีปั๊มจับกลวง

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.4 แล้ว แรงที่ใช้เจาะผ่านผนังปั๊มจับ 1 ด้าน ต้องไม่น้อยกว่า 30 N

- (2) กรณีเป็นปั๊มจับตัน

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.4 แล้ว แรงที่ใช้เจาะผ่านปั๊มจับทั้งอัน ต้องไม่น้อยกว่า 30 N

### 6.2.3 ความต้านแรงฉีก

#### 6.2.3.1 ความต้านแรงฉีกของหัวนมยาง

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.5 แล้วหัวนมยางต้องไม่ขาด และหัวนมยางดูดเล่นต้องไม่แตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

#### 6.2.3.2 ความต้านแรงฉีกของปั๊มจับ (กรณีแบบปั๊มจับชนิดปั๊มจับทำจากวัสดุอ่อนตัว)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.6 แล้วปั๊มจับต้องไม่ขาด และหัวนมยางดูดเล่นต้องไม่แตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

### 6.2.4 การยึดติดของแป้นกับส่วนหลังแป้น

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.7 แล้ว ต้องไม่มีส่วนใดของหัวนมยางดูดเล่นแตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

### 6.2.5 ความทนต่อการกัดของส่วนที่ทำจากยาง

#### 6.2.5.1 เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.8 แล้ว ส่วนที่ทำจากยางทุกส่วนต้องไม่แตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

#### 6.2.5.2 เมื่อนำตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 10.4.8 ไปทดสอบความทนแรงดึงตามข้อ 10.4.10.2 แล้ว ส่วนที่ทำจากยางต้องไม่แตก ขาด หรือแยกออกจากกัน

6.2.6 ความทนต่อการหมุนรอบ (rotation endurance) กรณีมีส่วนที่สามารถหมุนรอบได้

6.2.6.1 เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.9 แล้ว ต้องไม่มีส่วนใดของหัวนมยางดูดเล่นแตก ฉีกขาด หรือแยกออกจากกัน

6.2.6.2 เมื่อนำตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 10.4.9 ไปทดสอบความทนแรงดึงตามข้อ 10.4.10.1 แล้ว หัวนมยางต้องไม่แตก ขาด หรือแยกออกจากกัน

6.2.7 การติดแน่นของสีที่ใช้พิมพ์และส่วนประดับตกแต่งบนพื้นผิวของหัวนมยางดูดเล่น (ถ้ามี)

เมื่อทดสอบตามข้อ 10.4.11 แล้ว สีที่ใช้พิมพ์และส่วนประดับตกแต่งบนพื้นผิวของหัวนมยางดูดเล่น ต้องไม่หลุดติดเทปกาว

### 6.3 คุณสมบัติทางเคมี

ให้เตรียมหัวนมยางดูดเล่นตามข้อที่ 10.2 ก่อนการทดสอบคุณสมบัติทางเคมี ยกเว้นการทดสอบ เอ็น-ไนโตรซามีนส์ และ เอ็น-ไนโตรซาทะเทเบิลให้เตรียมตามวิธีที่ระบุใน EN 12868 และให้เลือกคุณสมบัติทางเคมีที่ต้องทดสอบ ดังนี้

- (1) หัวนมยางดูดเล่น และฝาครอบหัวนมยางดูดเล่น (ถ้ามี) ให้เลือกคุณสมบัติทางเคมีที่ต้องทดสอบ จากประเภทวัสดุที่ใช้ทำตามที่ระบุในตารางที่ 1
- (2) สีที่ใช้พิมพ์และการประดับตกแต่งบนพื้นผิวของหัวนมยางดูดเล่น (ถ้ามี) ต้องทดสอบการย้ายสีของธาตุบางส่วน (ข้อ 6.3.1) และ ความคงทนของสี (ข้อ 6.3.5)

**หมายเหตุ** กรณีวัสดุที่ใช้ทำเป็นวัสดุผสม ให้ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีจากวัสดุที่ใช้สมทุกการ

**ตารางที่ 1 รายการคุณสมบัติทางเคมีที่ต้องทดสอบแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ทำ**  
[ข้อ 6.3 (1)]

ลำดับ ที่	ประเภทของวัสดุ ที่ใช้ทำ	คุณสมบัติทางเคมีที่ต้องทดสอบ							
		การย้ายสีของธาตุบางส่วน (ข้อ 6.3.1)	เอ็น-ไนโตรซามีนส์ และ เอ็น-ไนโตรซาทะเทเบิล(ข้อ 6.3.2)	2-เมอร์แคปโทเบนโซไทโอะโซล (ข้อ 6.3.3.1)	สารแอนติออกซิแดนต์ (ข้อ 6.3.3.2)	ฟอร์เมลดีไฮด์ (ข้อ 6.3.3.3)	บิสฟีนอล เอ (ข้อ 6.3.4)	ความคงทนของสี (ข้อ 6.3.5)	สารที่ระเหยได้ (ข้อ 6.3.6)
1	ยางวัลคະไนซ์	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
2	ยางซิลิโคน	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓
3	เทอร์โมพลาสติก	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
4	ยางเทอร์โมพลาสติก	✓	✓	-	-	-	-	✓	-

**หมายเหตุ** ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญและเลขซีไอเอส (CAS number) ของสารเคมีระบุไว้ในภาคผนวก ข.

## 6.3.1 การย้ายที่ของธาตุบางส่วน (migration of certain element)

ปริมาณการย้ายที่ของธาตุบางส่วน ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2 ทุกรายการ

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 71-3+A2

- หมายเหตุ** 1. การทดสอบให้ทดสอบแยกตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ สำหรับชิ้นส่วนที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน และทำจากโรงงานเดียวกัน สามารถทดสอบรวมกันหรือทดสอบแยกตามสีของวัสดุก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากผลการทดสอบของตัวอย่างทดสอบรวมสูงกว่าค่าที่ระบุในตารางที่ 2 ทหารด้วยจำนวนส่วนประกอบของตัวอย่างนั้น ให้ทดสอบใหม่โดยทดสอบแยกตามสีของวัสดุ
2. ในกรณีที่ส่วนทดสอบของสียที่ใช้พิมพ์และการประดับตกแต่งบนพื้นผิวของห้วนมยางดูดเล่นซึ่งเตรียมจากวิธีที่ระบุใน EN 71-3 น้อยกว่า 100 mg ให้ถือว่าสียที่ใช้พิมพ์หรือการประดับตกแต่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของห้วนมยางดูดเล่นชิ้นนั้น ๆ

**ตารางที่ 2 การย้ายที่ของธาตุบางส่วน**  
(ข้อ 6.3.1)

รายการที่	สารที่ละลายออกมา	เกณฑ์ที่กำหนด สูงสุด mg/kg
1	พลวง, Sb	60
2	สารหนู, As	2.5
3	แบเรียม, Ba	200
4	แคดเมียม, Cd	1.8
5	โครเมียม, Cr	50
6	ตะกั่ว, Pb	2.5
7	ปรอท, Hg	10
8	ซีลีเนียม, Se	50
9	อะลูมิเนียม, Al	1 430
10	โบรอน, B	1 600
11	โคบอลต์, Co	14
12	ทองแดง, Cu	830
13	แมงกานีส, Mn	300
14	นิกเกิล, Ni	100
15	สตรอนเทียม, Sr	6 000
16	ดีบุก, Sn	20 000
17	สังกะสี, Zn	5 000

## 6.3.2 เอ็น-ไนโตรซามีนส์ (N-Nitrosamines) และ เอ็น-ไนโตรแซเทเบิล (N-Nitrosatable)

6.3.2.1 ปริมาณ เอ็น-ไนโตรซามีนส์ ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.01 mg/kg

6.3.2.2 ปริมาณ เอ็น-ไนโตรแซเทเบิล ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.1 mg/kg

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 12868

## 6.3.3 2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล (2-mercaptobenzothiazole) สารแอนติออกซิแดนต์ (antioxidant) และ ฟอर्मัลดีไฮด์ (formaldehyde)

6.3.3.1 ปริมาณ 2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 8 mg/kg

6.3.3.2 ปริมาณสารแอนติออกซิแดนต์ ที่ละลายออกมาต้องเป็นไปตาม ตารางที่ 3 ทุกรายการ

6.3.3.3 ปริมาณ ฟอर्मัลดีไฮด์ ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.375 mg/L

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ EN 1400:2013+A1:2014 ข้อ 10.5.2

**ตารางที่ 3 ปริมาณสารแอนติออกซิแดนต์ที่ละลายออกมา**  
(ข้อ 6.3.3.2)

รายการ ที่	รายชื่อสารแอนติออกซิแดนต์	เกณฑ์ที่กำหนด mg/L
1	2,6-บิส(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล [2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol]	ไม่เกิน 0.3125
2	2,2'-เมทิลีนบิส(4-เอทิล-6-เทอร์ท-บิวทิลฟีนอล) [2,2'-methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)] และ 2,2'-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล) [2,2'-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol)]	รวมกันไม่เกิน 0.0625
3	สารที่ได้จากปฏิกิริยาบิวทิลเลท (Butylated) ของ พารา-ครีซอล (p-cresol) กับ ไดไซโคลเพนทาไดเอิน (dicyclopentadiene)	ไม่เกิน 0.25
4	2,4-บิส(ออกทิลไทโอเมทิล)-6-เมทิลฟีนอล [2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol] และ 2,4-บิส(โดเดซิลไทโอเมทิล)-6-เมทิลฟีนอล [2,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylphenol]	รวมกันไม่เกิน 0.25

หมายเหตุ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญและเลขซีไอเอส ของสารเคมีระบุในภาคผนวก ข.

6.3.4 บิสฟีนอล เอ (bisphenol A)

ปริมาณ บิสฟีนอล เอ ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.125 mg/L

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ EN 1400:2013+A1:2014 ข้อ 10.6.2

6.3.5 ความคงทนของสี

ความคงทนของสีต่อสารละลายน้ำลายต้องมากกว่า เกรย์สเกล 4

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ข้อ 10.5.1

6.3.6 สารที่ระเหยได้

ปริมาณสารที่ระเหยได้จากการคำนวณต้องไม่เกิน 0.5% (m/m)

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ EN 1400:2013+A1:2014 ข้อ 10.8.2

## 7. การบรรจุ

- 7.1 ให้บรรจุห้วนมยางดูดเล่นในภาชนะที่สะอาด ป้องกันความชื้นได้ และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

## 8. เครื่องหมายและฉลาก

- 8.1 ที่ห้วนมยางดูดเล่นทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน

(1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

- 8.2 ที่ภาชนะบรรจุห้วนมยางดูดเล่นทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์

(2) แบบและชนิดของห้วนมยางดูดเล่น

(3) ประเภทของวัสดุที่ใช้ทำห้วนมยาง

(4) จำนวนบรรจุ

(5) กรณีทำจากยางธรรมชาติ ต้องมีคำเตือนที่สื่อความหมายว่า ทำจากยางธรรมชาติ อาจทำให้เกิดการแพ้

(6) เดือน ปีที่ทำ และรหัสรุ่นที่ทำ

(7) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

- 8.3 ต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

(1) ข้อความหรือคำเตือนที่สื่อความหมายดังต่อไปนี้

(1.1) ไม่ควรผูกสายใด ๆ กับห้วนมยางดูดเล่น และห้ามคล้องห้วนมยางดูดเล่นไว้บนคอเด็ก เพราะอาจรัดคอเด็กหรือเกิดอันตรายอื่น ๆ

(1.2) ไม่ควรจุ่มห้วนมยางในของหวานหรือยาใด ๆ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้ฟันผุ

(1.3) เก็บฝาครอบห้วนมยางให้พ้นมือเด็ก



- (2) ข้อแนะนำในการใช้งานที่สื่อความหมายดังต่อไปนี้
- (2.1) ในการใช้งานครั้งแรก ให้ต้มห้วนมยางดูดเล่นในน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาทีปล่อยให้เย็น แล้วบีบน้ำที่อยู่ในห้วนมยางออกให้หมด
  - (2.2) ทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง
  - (2.3) ก่อนใช้ทุกครั้งให้ทดสอบดึงห้วนมยางดูดเล่นทุกทิศทาง และควรเลิกใช้เมื่อห้วนมยางดูดเล่นเสื่อมสภาพหรือเสียหาย
  - (2.4) ไม่ควรวางห้วนมยางดูดเล่นในที่ที่มีแดดหรือโดนความร้อนหรือแช่ในสารทำความสะอาดเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้ห้วนมยางเสื่อมสภาพ
  - (2.5) ห้วนมยางดูดเล่นถูกออกแบบให้ไม่สามารถกลืนและสามารถนำออกจากปากเด็กได้ กรณีที่ห้วนมยางดูดเล่นเข้าไปในปากเด็ก ให้นำห้วนมยางดูดเล่นออกจากปากเด็กอย่างระมัดระวัง
  - (2.6) ไม่ควรแยกชิ้นส่วนของห้วนมยางดูดเล่นออกจากกัน
  - (2.7) เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ควรเลิกใช้ห้วนมยาง เนื่องจากเป็นสาเหตุของฟันผิรูปลูก
- (3) วิธีทำความสะอาดที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 วิธี

8.4 ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

## 9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินแนะนำให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

## 10. การทดสอบ

10.1 ข้อกำหนดทั่วไป

10.1.1 ให้ทดสอบในห้องที่มีอุณหภูมิ  $(27 \pm 2) ^\circ\text{C}$  ความชื้นสัมพัทธ์  $(65 \pm 5)\%$

10.1.2 น้ำกลั่นให้ใช้คุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ

10.2 การเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบ

หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบทางฟิสิกส์ และการทดสอบทางเคมี ดังนี้

10.2.1 กรณีสุ่มตัวอย่างจากสถานที่ทำให้เก็บห้วนมยางในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ  $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $7 \text{ d} \pm 2 \text{ h}$  โดยตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ต้องสามารถทำอากาศหมุนเวียน 3 ครั้งต่อชั่วโมง ถึง 10 ครั้งต่อชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

กรณีสุ่มตัวอย่างจากท้องตลาดไม่ต้องเตรียมตัวอย่างตามข้อนี้

10.2.2 นำห้วนมยางแช่ในน้ำกลั่นที่เดือด เป็นเวลา  $(10 \pm 1) \text{ min}$  โดยไม่ให้ห้วนมยางสัมผัสกับภาชนะที่ใช้ต้ม แล้วนำไปเก็บที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 40 h ก่อนการทดสอบ

10.3 ขนาด

10.3.1 การหลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบของแป้น

10.3.1.1 เครื่องมือ

- (1) แผ่นทดสอบ ที่ทำจากโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (polytetrafluoroethylene) หรือ โพลีออกซีเมทิลีน (polyoxymethylene, POM) มีมิติ รูปร่างและขนาด ดังรูปที่ 10 มีค่า

โมดูลัสยืดหยุ่น (e-modulus) 3 000 MPa ถึง 3 300 MPa มีความแข็ง 80 Shore D ถึง 90 Shore D มีค่าความหยาบของผิวน้อยกว่า Ra 2.2

- (2) ตัวรองรับแผ่นทดสอบที่สามารถรองรับและยึดกับแผ่นทดสอบให้อยู่ในแนวระดับและมั่นคงตลอดการทดสอบ
- (3) เครื่องทดสอบความทนแรงดึง
- (4) เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับยึดและดึงห้วงและปุ่มจับของหัวนมยางดูดเล่น
- (5) แท่งทรงกระบอกตันและท่อทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  $(15 \pm 1)$  mm ความหนา  $(1 \pm 0.1)$  mm ที่เหมาะสมสำหรับกีดหัวนมยางดูดเล่นผ่านช่องทดสอบ


#### 10.3.1.2 สารเคมี

- (1) สารละลายพอลิออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมโนโอเลต [polyoxyethylene (20) sorbitan mono-oleate] ความเข้มข้น 2% โดยปริมาตร

#### 10.3.1.3 วิธีทดสอบ

- (1) แช่ตัวหัวนมยางดูดเล่นในสารละลายพอลิออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิแทนมโนโอเลต ความเข้มข้น 2% โดยปริมาตร เป็นเวลา 10 s
- (2) วางหัวนมยางดูดเล่นบนแผ่นทดสอบที่วางอยู่ในแนวระดับ โดยให้หัวนมยางสอดผ่านช่องของแผ่นทดสอบจัดให้แนวแกนของหัวนมยางดูดเล่นผ่านจุดตัดของแนวแกนหลักและแนวแกนรองของช่องของแผ่นทดสอบ แล้วปรับให้แนวแกนหลักของแป้นขนานกับแนวแกนหลักของช่องของแผ่นทดสอบ (ดูรูปที่ 11)
- (3) ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมยึดและดึงหัวนมยางดูดเล่นที่ปลายหัวนมยางตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 11 ก) ด้วยอัตราเร็วในการดึง  $(100 \pm 5)$  mm/min จนได้ค่าแรงดึง  $(10 \pm 0.5)$  N ระวังไม่ให้หัวนมยางดูดเล่นเคลื่อนไปด้านข้างระหว่างการดึง รักษาแรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา  $(10 \pm 0.5)$  s แล้วตรวจพิจารณาการหลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบ
- (4) กลับด้านของหัวนมยางดูดเล่น โดยสอดส่วนหลังแป้นเข้าช่องทดสอบของแผ่นทดสอบ ให้แนวแกนของหัวนมยางดูดเล่นผ่านจุดตัดของแนวแกนหลักและแนวแกนรองของแผ่นทดสอบ แล้วปรับให้แนวแกนหลักของแป้นขนานกับแนวแกนหลักของช่องของแผ่นทดสอบ แล้วทดสอบทำนองเดียวกับข้อ 10.3.1.3 (3) (ดูรูปที่ 12 ข) โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับยึดและดึงห้วงหรือปุ่มจับของหัวนมยางดูดเล่น แล้วพิจารณาการเคลื่อนที่แป้นผ่านช่องของแผ่นทดสอบ

ในกรณีที่ไม่สามารถดึงห้วงหรือปุ่มจับได้ อันเนื่องมาจากรูปร่าง การออกแบบ หรือแป้นเลื่อนไปด้านข้างขณะทดสอบ ให้ตัดหัวนมยางออกแล้วใช้แท่งทรงกระบอกตันกดลงบนกึ่งกลางแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 12 ค) หรือใช้ท่อทรงกระบอกครอบลงบนกึ่งกลางแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 12 ง) แล้วให้แรงกดด้วยอัตราเร็ว  $(100 \pm 5)$  mm/min จนได้ค่าแรงกด  $(10 \pm 0.5)$  N ระวังไม่ให้หัวนมยางดูดเล่นเคลื่อนไปด้านข้างระหว่างการกด รักษาแรงกดนี้ไว้เป็นเวลา  $(10 \pm 0.5)$  s แล้วพิจารณาการเคลื่อนที่แป้นผ่านช่องของแผ่นทดสอบ




คำอธิบาย

a คือ ภาพขยายของส่วน A — A


b คือ เครื่องหมายแสดงแนวแกนหลักและแนวแกนรองของช่องของแผ่นทดสอบ

รูปที่ 10 ขนาด รูปร่าง และมิติของแผ่นทดสอบการหลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบ

[ข้อ 10.3.1.1 (1)]



รูปที่ 11 ตำแหน่งการวางหัวนมยางดูดเล่นบนแผ่นทดสอบ  
[ข้อ 10.3.1.3 (2)]



คำอธิบาย

- F** คือ ทิศทางการให้แรง  
 ก คือ แรงดึงผ่านหัวนมยาง  
 ข คือ แรงดึงผ่านห่วงหรือปุ่มจับ  
 ค คือ แรงกดผ่านแท่งทรงกระบอกตัน  
 ง คือ แรงกดผ่านท่อทรงกระบอก

รูปที่ 12 ตัวอย่างตำแหน่งหัวนมยางดูดเล่นบนแผ่นทดสอบและทิศทางการให้แรง  
[ข้อ 10.3.1.3 (3) และข้อ 10.3.1.3 (4)]

## 10.3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูอากาศ

## 10.3.2.1 เครื่องมือ

- (1) ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $4.0^{+0.1}_0$  mm

## 10.3.2.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางหัวนมยางดูดเล่นให้รูอากาศที่จะทดสอบอยู่ในแนวนอน
- (2) วางลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมลงบนรูอากาศ ปล่อยให้ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมเคลื่อนผ่านรูอากาศด้วยน้ำหนักของตัวเอง
- (3) พินิจการเคลื่อนที่ผ่านรูอากาศของลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม

## 10.3.3 ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น

## 10.3.3.1 เครื่องมือ

- (1) แผ่นทดสอบ ตามข้อ 10.3.1.1 (1)
- (2) เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.1 mm

## 10.3.3.2 วิธีทดสอบ

- (1) กรณีแบบห่วง
  - (1.1) ใส่ส่วนหลังแป้นลงในช่องของแผ่นทดสอบให้แนวแกนของหัวนมยางดูดเล่นผ่านจุดตัดของแนวแกนหลักและแนวแกนรองของช่องของแผ่นทดสอบ แล้วจัดห่วงอยู่ในแนวตั้ง
  - (1.2) วัดระยะจากปลายสุดของห่วงถึงขอบของแผ่นทดสอบด้านที่ใกล้ที่สุด โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ระยะ  $a$  ตามรูปที่ 13 ก)
  - (1.3) คำนวณความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น ( $c$ ) จากสมการ

$$c = a + b$$

เมื่อ  $c$  คือ ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น ในหน่วยมิลลิเมตร

$a$  คือ ระยะที่วัดได้จากข้อ 10.3.3.2 (1.2) ในหน่วยมิลลิเมตร

$b$  คือ ความหนาของแผ่นทดสอบ ในหน่วยมิลลิเมตร

## (2) กรณีแบบปุ่มจับ


- (2.1) ใส่ส่วนหลังแป้นลงในช่องของแผ่นทดสอบให้แนวแกนของหัวนมยางดูดเล่นผ่านจุดตัดของแนวแกนหลักและแนวแกนรองของช่องของแผ่นทดสอบ
- (2.2) วัดระยะจากปลายสุดของปุ่มจับถึงขอบของแผ่นทดสอบด้านที่ใกล้ที่สุด โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ระยะ  $a$  ตามรูปที่ 13 ข)
- (2.3) คำนวณความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น ( $c$ ) จากสมการ

$$c = a + b$$

เมื่อ  $c$  คือ ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น ในหน่วยมิลลิเมตร

$a$  คือ ระยะที่วัดได้จากข้อ 10.3.3.2 (2.2) ในหน่วยมิลลิเมตร

$b$  คือ ความหนาของแผ่นทดสอบ ในหน่วยมิลลิเมตร



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

คำอธิบาย

**a** คือ ระยะที่วัด

**b** คือ ความหนาของแผ่นทดสอบ

**c** คือ ความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น

**รูปที่ 13 การทดสอบความยาวประสิทธิภาพของส่วนหลังแป้น**  
(ข้อ 10.3.3.2)

#### 10.3.4 ขนาดช่องภายในของห่วง

##### 10.3.4.1 เครื่องมือ

- (1) ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $14^{+0.1}_0$  mm

##### 10.3.4.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางหัวนมยางดูดเล่นในแนวนอนให้ห่วงตั้งฉากกับแป้น
- (2) วางลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $14^{+0.1}_0$  mm ลงบนช่องของห่วง ปล่อยให้ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมเคลื่อนผ่านรูอากาศด้วยน้ำหนักของตัวเอง
- (3) พินิจการเคลื่อนที่ผ่านของลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม


#### 10.3.5 ระยะการพับของห่วง

##### 10.3.5.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องให้แรงกด
- (2) แผ่นทดสอบ ที่มีผิวเรียบ แข็ง และมีขนาดและรูปร่างเหมาะสมสำหรับกดห่วง
- (3) เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.1 mm

## 10.3.5.2 วิธีทดสอบ

- (1) ยึดหัวนมยางดูดเล่นให้ห้วงอยู่ในแนวนอน จัดให้ห้วงเอียงขึ้นจากแนวระนาบเล็กน้อย (ดูรูปที่ 14)
- (2) ให้แรงกดขนาด  $(10 \pm 0.5)$  N ตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่นผ่านแผ่นทดสอบ (ดูรูปที่ 14) จนกระทั่งแผ่นทดสอบหยุดเคลื่อนที่
- (3) วัดระยะจากผิวของแผ่นทดสอบด้านที่สัมผัสกับห้วงถึงจุดที่ส่วนหลังแป้นสัมผัสกับแป้นและไถลกับแผ่นทดสอบที่สุด โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ระยะ  $x$  ตามรูปที่ 14)



## คำอธิบาย

- a คือ ตำแหน่งของห้วงหลังทดสอบ
- b คือ ด้านหลังของแป้นตรงแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น
- c คือ แผ่นทดสอบ
- x คือ ระยะที่วัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร
- F คือ แรงกดที่ให้ผ่านแผ่นทดสอบไปยังห้วง

รูปที่ 14 การทดสอบระยะการพับของห้วง  
(ข้อ 10.3.5.2)


### 10.3.6 ระยะของตัวยึดที่โผล่ด้านหน้าแป้น

#### 10.3.6.1 เครื่องมือ

- (1) อุปกรณ์ตัดที่เหมาะสมสำหรับตัดหัวนมยาง
- (2) เครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.1 mm

#### 10.3.6.2 วิธีทดสอบ

- (1) ตัดหัวนมยางออกจากแป้นด้วยอุปกรณ์ตัด
- (2) วัดระยะของตัวยึดที่โผล่ด้านหน้าแป้นตามแนวแกนของหัวนมดูเล่นในหน่วยมิลลิเมตร (ดูรูปที่ 15)



รูปที่ 15 ภาพตัดขวางแสดงการวัดระยะของตัวยึดที่โผล่ด้านหน้าแป้น  
(ข้อ 10.3.6.2)

### 10.3.7 การหลุดผ่านช่องของแผ่นทดสอบของฝาครอบหัวนมยาง


#### 10.3.7.1 เครื่องมือ

- (1) แผ่นทดสอบ ที่ทำจากวัสดุแข็งและเหมาะสมสำหรับทดสอบ และมีขนาดและรูปร่าง ดังรูปที่ 16

#### 10.3.7.2 วิธีทดสอบ

- (1) ยึดแผ่นทดสอบในแนวนอน
- (2) วางฝาครอบหัวนมยางลงบนช่องของแผ่นทดสอบ โดยวางในลักษณะที่ฝาครอบหัวนมยางสามารถหลุดผ่านช่องทดสอบได้ง่าย ปลดปล่อยให้ฝาครอบหัวนมยางเคลื่อนผ่านช่องทดสอบด้วยน้ำหนักของตัวเอง
- (3) พินิจการเคลื่อนที่ของฝาครอบหัวนมยางผ่านช่องของแผ่นทดสอบ





หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 16 ขนาดและรูปร่างของแผ่นทดสอบการหลุดผ่านช่องของฝาครอบหัวนมยาง  
(ข้อ 10.2.8)

### 10.3.8 ขนาดของรูเปิด

#### 10.3.8.1 เครื่องมือ

- (1) ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $5.5^{+0}_{-0.1}$  mm
- (2) ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $12.0^{+0.1}_0$  mm

#### 10.3.8.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางหัวนมยางดูเล่นให้รูเปิดที่จะทดสอบอยู่ในแนวนอน
- (2) วางลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $5.5^{+0}_{-0.1}$  mm ลงบนรูเปิด ปล่อยให้ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมเคลื่อนผ่านรูเปิดด้วยน้ำหนักของตัวเอง
- (3) พินิจการเคลื่อนของลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิมผ่านรูเปิด
- (4) ทดสอบตามข้อ 10.3.8.2 (1) ถึงข้อ 10.3.8.2 (3) โดยใช้ลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $12.0^{+0.1}_0$  mm

### 10.4 การทดสอบทางฟิสิกส์

#### 10.4.1 ความทนต่อการตกกระทบของหัวนมยางดูเล่น


##### 10.4.1.1 เครื่องมือ

- (1) แผ่นมวตตกกระทบทรงกระบอก ที่มีผิวเรียบทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $(80 \pm 2)$  mm มีรัศมีความโค้งของขอบ  $(2 \pm 0.5)$  mm และมีมวล  $(1 \pm 0.02)$  kg (ดูรูปที่ 17)


- (2) แผ่นรองตัวอย่างที่มีผิวเรียบทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม

#### 10.4.1.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางหัวนมยางดูดเล่นบนแผ่นรองตัวอย่าง ปลดปล่อยแผ่นมวลดกกระทบซึ่งอยู่ในแนวขนานกับแผ่นรองตัวอย่าง ที่ความสูง  $(100 \pm 2)$  mm จากจุดซึ่งสูงที่สุดของหัวนมยางดูดเล่น โดยให้จุดศูนย์กลางของแผ่นมวลดกกระทบตรงกับจุดกระทบแรกของหัวนมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 17)
- (2) ทดสอบตามข้อ 10.4.1.2 (1) อีก 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้วางหัวนมยางดูดเล่นในลักษณะที่เสถียรและต่างกัน
- (3) ตรวจพินิจความเสียหายบนหัวนมยางดูดเล่น



รูปที่ 17 รูปร่างและขนาดแผ่นมวลดกกระทบ  
(ข้อ 10.4.1.1 (1))



รูปที่ 18 ตัวอย่างตำแหน่งการปล่อยแผ่นมวลดกกระทบ  
(ข้อ 10.4.1.2)

## 10.4.2 ความทนต่อการตกกระทบของฝาครอบห้วนมยาง

ให้ทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 10.4.1 โดยเปลี่ยนห้วนมยางดูเล่นเป็นฝาครอบห้วนมยาง

## 10.4.3 ความทนต่อการเจาะของห้วนมยาง

## 10.4.3.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องทดสอบความทนแรงกด
- (2) แท่งกดที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมโครเมียมสูง เกรด H13 (H13 high chrome tool steel) หรือเทียบเท่า มีความแข็งอย่างน้อย 50 Rockwell C มีรูปร่างและขนาดดังแสดงในรูปที่ 19 และสามารถเข้ากับเครื่องทดสอบความทนแรงกดได้
- (3) มีด ที่เหมาะสมสำหรับตัดห้วนมยาง
- (4) แผ่นรองเจาะ ที่ทำจากพลาสติกชนิดแข็ง มีความแข็ง  $(70 \pm 5)$  Shore D มีส่วนขอบกั้น ทำจากวัสดุที่เหมาะสม มีเส้นแสดงจุดที่เจาะพบพื้นผิวแผ่นรองเจาะ และมีขนาดรูปร่าง ดังแสดงในรูปที่ 20

## 10.4.3.2 วิธีทดสอบ


- (1) ตัดห้วนมยางออกจากแป้นในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของห้วนมยางด้วยมีด โดยตัดให้ชิดกับแป้นมากที่สุดเท่าที่ทำได้
- (2) วางห้วนมยางให้ด้านที่ตัดชิดกับส่วนกั้นขอบของแผ่นรองเจาะ
- (3) ปรับแท่งกดที่ต่อกับเครื่องทดสอบความทนแรงกด ให้สันของหัวกดขนานและห่างจากส่วนขอบกั้นของแผ่นรองเจาะ  $(5 \pm 0.5)$  mm และกึ่งกลางของใบมีดอยู่ตรงแนวแกนของห้วนมยาง ดังรูปที่ 21

กรณีภาพตัดขวางของห้วนมยางไม่ได้เป็นวงกลม ให้ปรับแท่งกดให้ตรงกับส่วนที่แบนราบที่สุดของห้วนมยาง

- (4) กดแท่งกด ดังนี้
  - (4.1) กรณีห้วนมยางกลวง ให้กดแท่งกดลงบนห้วนมยางด้วยอัตราเร็ว  $(10 \pm 1)$  mm จนกระทั่ง ใบมีดเจาะทะลุผ่านผนังด้านบนของห้วนมยาง
  - (4.2) กรณีห้วนมยางตัน ให้กดแท่งกดลงบนห้วนมยางด้วยอัตราเร็ว  $(10 \pm 1)$  mm จนกระทั่ง ใบมีดเจาะทะลุผ่านห้วนมยางทั้งอัน


**หมายเหตุ** กรณีห้วนมยางตัน ควรใช้วัสดุที่เหมือนกับห้วนมยางได้ห้วนมยางก่อนทดสอบ

- (5) บันทึกค่าแรงกดสูงสุดที่ได้




หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 19 รูปร่างและขนาดของแท่งกด  
[ข้อ 10.4.3.1 (2)]



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 20 รูปร่างและขนาดของแผ่นรองเจาะ  
[ข้อ 10.4.3.1(4)]



รูปที่ 21 ตัวอย่างการวางตำแหน่งหัวนมยางและแท่งกด  
สำหรับการทดสอบความทนต่อการเจาะของหัวนมยาง  
[ข้อ 10.4.3.2 (3)]

#### 10.4.4 ความทนต่อการเจาะของปั๊มจับ กรณีแบบปั๊มจับชนิดทำจากวัสดุอ่อนตัว

ให้ทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 10.4.3 โดยเปลี่ยนหัวนมยางเป็นปั๊มจับ

#### 10.4.5 ความต้านแรงฉีกของหัวนมยาง


##### 10.4.5.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องมือตามข้อ 10.4.3.1 (ชุดทดสอบความทนต่อการเจาะ)
- (2) เครื่องทดสอบความทนแรงดึง

##### 10.4.5.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางหัวนมยางดูดเล่นลงบนแผ่นรองเจาะโดยให้หัวนมยางอยู่บนแผ่นรองเจาะและแป้นของหัวนมยางดูดเล่นอยู่นอกขอบของแผ่นรองเจาะปรับแท่งกดที่ติดกับเครื่องทดสอบความทนแรงกด ให้กึ่งกลางแนวสันของหัวกดอยู่ตรงและตั้งฉากกับแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น และห่างจากจุดที่หัวนมยางสัมผัสกับแป้น ( $7.5 \pm 0.5$ ) mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 22)
- (2) กดแท่งกดลงบนหัวนมยางเพื่อสร้างรอยเจาะดังนี้
  - (2.1) กรณีหัวนมยางกลวง ให้แรงกดจนกระทั่งหัวกดทะลุผ่านทั้ง 2 ด้านของหัวนมยาง
  - (2.2) กรณีที่หัวนมยางแบบตัน ให้แรงกดจนกระทั่งหัวกดทะลุผ่านหัวนมยางทั้งอัน หากไม่สามารถกดให้ทะลุที่แรงกด 300 N ให้นำหัวยางดูดเล่นดังกล่าวไปทดสอบในข้อถัดไป โดยไม่ต้องทำให้ทะลุ

- (3) จับยึดปลายหัวนมยางด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสมให้ห่างจากจุดที่หัวนมยางสัมผัสกับแป้น ( $12 \pm 2$ ) mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูเล่นและยึดแป้นด้วยอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสม ระวังไม่ให้อุปกรณ์จับยึดจับบนรอยเจาะ
- (4) ดึงหัวนมยางในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของหัวนมยางดูเล่นด้วยเครื่องทดสอบความทนแรงดึง โดยพับหัวนมยางด้านที่เจาะลงในแนวตั้งฉากด้วยแรงดึง ( $5 \pm 2$ ) N จากนั้นดึงด้วยอัตราเร็ว ( $200 \pm 5$ ) mm/min จนได้แรงดึง ( $90 \pm 5$ ) N และให้คงแรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา ( $10 \pm 0.5$ ) s
- (5) ตรวจพิจารณารอยเจาะบนหัวนมยาง และความเสียหายบนหัวนมยางดูเล่น



รูปที่ 22 ตัวอย่างการวางหัวนมยางดูเล่นและตำแหน่งแท่งกดสำหรับการทดสอบความต้านแรงฉีกของหัวนมยาง (ข้อ 10.4.5.2 (1))

#### 10.4.6 ความต้านแรงฉีกของปั๊มจับที่ทำจากวัสดุที่อ่อนตัว

##### 10.4.6.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องมือตามข้อ 10.4.3.1 (ชุดทดสอบความทนต่อการเจาะ)
- (2) เครื่องทดสอบความทนแรงดึง

##### 10.4.6.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางหัวนมยางดูเล่นลงบนแผ่นรองเจาะโดยให้ปั๊มจับอยู่บนแผ่นรองเจาะและแป้นของหัวนมยางดูเล่นอยู่นอกขอบของแผ่นรองเจาะ ปรับแท่งกดที่ติดกับเครื่องทดสอบความทนแรงดึงให้กึ่งกลางแนวสันของหัวนมยางดูเล่นและตั้งฉากกับแนวแกนของหัวนมยางดูเล่น และห่างจากจุดที่ปั๊มจับสัมผัสกับแป้น ( $7.5 \pm 0.5$ ) mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูเล่น

- (2) กดแท่งกดลงบนปุ่มจับเพื่อสร้างรอยเจาะโดยให้แรงกดจนหัวกดทะลุผ่านทั้ง 2 ด้านของปุ่มจับ หากไม่สามารถกดให้ทะลุที่แรงกด 300 N ให้นำหัวยางดูดเล่นดังกล่าวไปทดสอบในข้อถัดไปโดยไม่ต้องทำให้ทะลุ
- (3) จับยึดปลายปุ่มจับด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสมห่างจากจุดที่ปุ่มจับสัมผัสกับแป้น ( $12 \pm 2$ ) mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น และยึดแป้นด้วยอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสม ระวังไม่ให้อุปกรณ์จับยึดจับบนรอยเจาะ
- (4) ดึงปุ่มจับในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่นด้วยเครื่องทดสอบความทนแรงดึง โดยพับปุ่มจับด้านที่เจาะลงในแนวตั้งฉากด้วยแรงดึง ( $5 \pm 2$ ) N จากนั้นดึงด้วยอัตราเร็ว ( $200 \pm 5$ ) mm/min จนได้แรงดึง ( $90 \pm 5$ ) N และให้คงแรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา ( $10 \pm 0.5$ ) s
- (5) ตรวจพินิจรอยเจาะบนปุ่มจับ และความเสียหายบนหัวนมยางดูดเล่น


#### 10.4.7 การยึดติดของแป้นกับส่วนหลังแป้น

##### 10.4.7.1 เครื่องมือ

- (1) ตัวพยางหัวนมยางดูดเล่น ที่อยู่ใกล้แต่ไม่สัมผัสกับส่วนหลังแป้น มีช่องให้หัวงสอดได้ และสามารถรองรับแป้นได้ดี ตัวอย่างดังรูปที่ 23
- (2) แท่งกดทรงกระบอกตันปลายราบเรียบ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 5 mm หรือขนาดอื่นที่เหมาะสมกับหัวนมยางดูดเล่นที่ทดสอบ
- (3) เครื่องทดสอบความทนแรงกด
- (4) มีด ที่เหมาะสมสำหรับตัวหัวนมยาง

##### 10.4.7.2 วิธีทดสอบ

- (1) ตัดปลายหัวนมยางออกด้วยมีด โดยให้เว้นระยะจากส่วนที่ตัดถึงจุดที่หัวนมยางสัมผัสกับแป้น ประมาณ 5 mm ถึง 10 mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น
- (2) วางหัวนมยางดูดเล่นในตัวพยางโดยเอาด้านหลังแป้นเข้า
- (3) ให้แรงกด ดังนี้
  - (3.1) กรณีที่ส่วนหลังแป้น เช่น ตัวยึด ตัวครอบ ปุ่มจับ หรือห่วง เป็นชิ้นเดียวกัน ปรับแท่งกดทรงกระบอกที่ต่อกับเครื่องทดสอบความทนแรงกดให้อยู่บนและสัมผัสตัวยึด (ดูรูปที่ 23) จากนั้นให้แรงกดที่อัตราเร็ว ( $10 \pm 1$ ) mm/min จนได้แรงกด ( $90 \pm 5$ ) N และให้คงแรงกดนี้ไว้เป็นเวลา ( $10 \pm 0.5$ ) s
  - (3.2) กรณีที่ส่วนหลังแป้นเป็นชิ้นละชิ้นกัน ให้แยกทดสอบการยึดติดทุกชิ้นโดยให้แรงกดที่กันของของชิ้นที่ทดสอบ ที่อัตราเร็ว ( $10 \pm 1$ ) mm/min จนได้แรงกด ( $90 \pm 5$ ) N และให้คงแรงกดนี้ไว้เป็นเวลา ( $10 \pm 0.5$ ) s อาจจะเจาะรูที่ตรงกลางของตัวยึดเพื่อให้แท่งกดสามารถสอดผ่านไปถึงชิ้นทดสอบอื่น ๆ ได้ หรืออาจใช้เครื่องมืออื่นที่เหมาะสมตามการออกแบบหัวนมยางดูดเล่น
- (4) ตรวจพินิจความเสียหายที่เกิดหัวนมยางดูดเล่น



รูปที่ 23 ตัวอย่างตัวพุ่งหัวนมยางชุดเล่นและตำแหน่งการวางหัวนมยางชุดเล่น  
[ข้อ 10.4.7.2 (3)]

#### 10.4.8 ความทนต่อการกัดของส่วนที่ทำจากยาง

##### 10.4.8.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องทดสอบความทนแรงกด
- (2) ปากทดสอบที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมโครเมียมสูง เกรด H13 หรือเทียบเท่า มีความแข็ง 40 Rockwell C ถึง 50 Rockwell C มีรูปร่างและขนาดดังแสดงในรูปที่ 24 และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องทดสอบความทนแรงกดได้

##### 10.4.8.2 วิธีทดสอบ

- (1) วางส่วนทดสอบที่ทำจากยางบนปากทดสอบ ดังนี้

###### (1.1) หัวนมยาง

วางหัวนมยางบนปากทดสอบโดยให้แนวแกนของหัวนมยางชุดเล่นอยู่ตรงกลางและตั้งฉากกับปากทดสอบ และจุดที่กัดห่างจากจุดที่หัวนมยางสัมผัสกับแป้น ( $7.5 \pm 0.5$ ) mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางชุดเล่น (ดูรูปที่ 25 ก)

###### (1.2) ห่วง

วางห่วงบนปากทดสอบโดยให้แนวแกนของหัวนมยางชุดเล่นอยู่ตรงกลางและตั้งฉากกับปากทดสอบ และตำแหน่งจุดกัดเป็นดังต่อไปนี้

- (1.2.1) กรณีห่วงต่อกับตัวครอบ ตำแหน่งจุดกัดอยู่ตรงกึ่งกลางของระยะระหว่างด้านบนสุดและด้านล่างสุดของห่วง โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางชุดเล่น (ดูรูปที่ 25 ข)

- (1.2.2) กรณีห่วงต่อกับแป้น ตำแหน่งจุดกัดอยู่ตรงกึ่งกลางของระยะระหว่างด้านบนของห่วงและจุดที่ห่วงสัมผัสกับแป้น โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยางชุดเล่น




## (1.3) ปุ่มจับ

วางปุ่มจับบนปากกัตโดยให้แนวแกนของหัวนวมยางดูดเล่นอยู่ตรงกลางและตั้งฉากกับปากกัต และตำแหน่งจุดกัตอยู่ตรงกึ่งกลางของระยะระหว่างปลายของปุ่มจับกับจุดที่ปุ่มจับสัมผัสกับแป้น โดยวัดตามแนวแกนของหัวนวมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 25 ค)

## (1.4) แป้น


วางแป้นบนปากกัตโดยให้แนวแกนของแป้นอยู่ตรงกลางและตั้งฉากกับปากกัต และตำแหน่งจุดกัตอยู่ตรงกึ่งกลางของระยะระหว่างปลายของแป้นกับจุดที่แป้นสัมผัสกับตัวครอบ ปุ่มจับ หรือหัวแล้วแต่ว่าส่วนใดจะใกล้สุด โดยวัดตามแนวแกนของหัวนวมยางดูดเล่น (ดูรูปที่ 25 ง)

- (2) ให้แรงกดเพื่อจำลองการกดลงส่วนทดสอบผ่านปากทดสอบโดยให้แรงกดสูงสุด ( $400 \pm 10$ ) N และแรงกดต่ำสุด ( $200 \pm 10$ ) N ที่อัตราเร็วในการกดและคลาย ( $10 \pm 1$ ) mm/min จนครบ 50 รอบ
- (3) ตรวจพินิจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแต่ละส่วนที่ทดสอบ



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 24 รูปร่างและขนาดของปากทดสอบ  
[ข้อ 10.4.8.1 (2)]



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 25 ตัวอย่างตำแหน่งการวางหัวนมยาง หัวง ปุ่มจับ และแป้นที่ทำจากยาง  
สำหรับการทดสอบความทนต่อการกัด  
[ข้อ 10.4.8.2 (1)]

#### 10.4.9 ความทนต่อการหมุนรอบ

##### 10.4.9.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องหมุนรอบ ที่สามารถสร้างความเร็วรอบในการหมุน  $(50 \pm 2)$  rev/min และสามารถหมุนได้ทั้งในแนวตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
- (2) อุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสมสำหรับจับยึดแป้น

##### 10.4.9.2 วิธีทดสอบ

- (1) จับยึดแป้นให้อยู่กับที่ด้วยอุปกรณ์จับยึดแล้วหมุนปุ่มจับ ตัวยึด ตัวครอบ หรือหัวง ซึ่งสามารถหมุนรอบได้ด้วยความเร็วรอบ  $(50 \pm 2)$  rev/min จำนวน 250 รอบ ในแนวตามเข็มนาฬิกา และหมุนในแนวทวนเข็มนาฬิกา อีก 250 รอบ
- (2) ตรวจสอบความเสียหายของหัวนมยางดูเล่น

## 10.4.10 ความทนแรงดึง

10.4.10.1 การทดสอบความทนแรงดึงหลังการทดสอบความทนต่อการตกกระทบของหัวนมยางดูดเล่นและการทดสอบความทนต่อการหมุนรอบ

## (1) เครื่องมือ

(1.1) เครื่องทดสอบความทนแรงดึง

(1.2) อุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสมสำหรับจับยึดส่วนต่าง ๆ ของหัวนมยางดูดเล่น

## (2) วิธีทดสอบ

(2.1) ยึดส่วนของหัวนมยางดูดเล่นเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง ดังนี้

(2.1.1) กรณีแบบห่วง ให้ยึดปลายหัวนมยางด้วยอุปกรณ์จับยึดห่างจากแป้น ( $12 \pm 2$ ) mm และอีกด้านให้ยึดกับห่วงด้วยอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมโดยให้แนวแรงดึงอยู่ในแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น

(2.1.2) กรณีเป็นแบบปุ่มจับที่สามารถจับยึดปุ่มจับได้ ให้ยึดปลายหัวนมยางด้วยอุปกรณ์จับยึดห่างจากแป้น ( $12 \pm 2$ ) mm และอีกด้านให้ยึดกับปุ่มจับด้วยอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสม โดยให้แนวแรงดึงอยู่ในแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น

(2.1.3) กรณีเป็นแบบปุ่มจับที่ไม่สามารถจับยึดกับปุ่มจับได้ ให้ยึดปลายหัวนมยางด้วยอุปกรณ์จับยึดให้ห่างจากแป้น ( $12 \pm 2$ ) mm แล้วยึดแป้นด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสม โดยให้แนวแรงดึงอยู่แนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น

(2.2) ดึงหัวนมยางดูดเล่น โดยปรับให้หัวนมยางอยู่ในแนวเส้นตรงก่อนด้วยแรงดึง ( $5 \pm 2$ ) N จากนั้นดึงด้วยอัตราเร็ว ( $200 \pm 5$ ) mm/min จนได้แรงดึง ( $90 \pm 5$ ) N และให้คงแรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา ( $10 \pm 0.5$ ) s

(2.3) ตรวจพินิจความเสียหายที่เกิดกับหัวนมยางดูดเล่น

10.4.10.2 การทดสอบความทนแรงดึงหลังจากการทดสอบความทนต่อการกัดของส่วนที่ทำจากยาง

## (1) เครื่องมือ

(1.1) เครื่องทดสอบความทนแรงดึง

(1.2) อุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสมสำหรับจับยึดส่วนต่าง ๆ ของหัวนมยางดูดเล่น

## (2) วิธีทดสอบ

(2.1) จับยึดแป้นด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสม

(2.2) จับยึดส่วนที่ทดสอบการกัด (หัวนมยาง ห่วง ปุ่มจับ หรือแป้น) ด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสม ระวังไม่ให้ตัวจับยึดจับบนรอยกัด

(2.3) ปรับให้ส่วนที่ทดสอบการกัดอยู่ในแนวตั้งฉากกับแนวแกนของหัวนมยางดูดเล่น ด้วยแรงดึง  $(5 \pm 2)$  N จากนั้นให้แรงดึงด้วยอัตราเร็ว  $(200 \pm 5)$  mm/min จนได้แรงดึง  $(90 \pm 5)$  N และให้คงแรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา  $(10 \pm 0.5)$  s

(2.4) ตรวจพินิจส่วนที่ทดสอบการกัด และหัวนมยางดูดเล่น

#### 10.4.11 การติดแน่นของสีที่ใช้พิมพ์และส่วนตกแต่งบนหัวนมยางดูดเล่น

##### 10.4.11.1 เครื่องมือ

(1) เทปกาวขนาดหน้ากว้าง 50 mm หรือมากกว่า ที่มีค่าการยึดติดระหว่าง 6 N ถึง 10 N ต่อความกว้าง 25 mm หรือมากกว่า

##### 10.4.11.2 วิธีทดสอบ

- (1) จุ่มหัวนมยางดูดเล่นลงในน้ำเดือดโดยไม่ให้สัมผัสกับผนังของภาชนะ เป็นเวลา  $(10 \pm 1)$  min แล้วนำหัวนมยางดูดเล่นออกมาปล่อยให้เย็นและแห้งที่อุณหภูมิห้อง
- (2) ติดเทปกาวลงบนส่วนที่พิมพ์หรือส่วนที่ตกแต่ง ทิ้งไว้ 5 min แล้วดึงออกด้วยแรงสม่ำเสมอภายในเวลา 0.5 s ถึง 1 s ในแนวตั้งฉาก
- (3) ตรวจพินิจเทปกาว
- (4) ทดสอบตามข้อ 10.4.11.2 (2) ถึง 10.4.11.2 (3) จนครบส่วนที่พิมพ์และส่วนที่ตกแต่งทุกส่วน

#### 10.5 การทดสอบทางเคมี

##### 10.5.1 ความคงทนของสี

##### 10.5.1.1 หลักการ

นำแผ่นกระดาษกรองที่ผ่านการแช่ในสารละลายน้ำลายมาปิดทับบนส่วนต่าง ๆ ของหัวนมยางดูดเล่น ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ  $(37 \pm 2)$  °C เป็นเวลา  $(150 \pm 5)$  min นำกระดาษกรองที่ได้ไปอบให้แห้งแล้วนำมาประเมินการติดสีด้วยเกรย์สเกล

##### 10.5.1.2 เครื่องมือ

- (1) กระดาษกรอง สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ความหนาปานกลาง
- (2) เทปกาว ที่ทำจากพลาสติกใส ไม่มีสี หน้ากว้างประมาณ 12 mm
- (3) แผ่นฟิล์มยัด เช่น ฟิล์มยัดถนอมอาหาร
- (4) โถทำแห้ง (desiccator)
- (5) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่  $(37 \pm 2)$  °C
- (6) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส
- (7) ขวดวัดปริมาตร ขนาด 1 000 mL
- (8) เกรย์สเกลสำหรับการประเมินการติดสี

## 10.5.1.3 สารเคมี

- (1) น้ำขจัดไอออน
- (2) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1% โดยมวล
- (3) สารละลายน้ำลาย (saliva solution) ซึ่งมีค่าความกรด-เบส  $6.8 \pm 0.1$  มีส่วนประกอบดังตารางที่ 4 และมีวิธีเตรียมดังนี้

ตารางที่ 4 สารเคมีสำหรับเตรียมสารละลายน้ำลาย

[ข้อ 10.5.1.3 (3)]

รายการ ที่	สารเคมี	สัดส่วนเชิงมวล g/L
1	แมกนีเซียมคลอไรด์ ( $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )	0.17
2	แคลเซียมคลอไรด์ ( $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )	0.15
3	ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ( $\text{K}_2\text{HPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ )	0.76
4	โพแทสเซียมคาร์บอเนต ( $\text{K}_2\text{CO}_3$ )	0.53
5	โซเดียมคลอไรด์ ( $\text{NaCl}$ )	0.33
6	โพแทสเซียมคลอไรด์ ( $\text{KCl}$ )	0.75

ละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ ปริมาณ  $(0.75 \pm 0.001)$  g และ โซเดียมคลอไรด์ ปริมาณ  $(0.33 \pm 0.001)$  g ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ปริมาณ  $(0.76 \pm 0.001)$  g และโพแทสเซียมคาร์บอเนต ปริมาณ  $(0.53 \pm 0.001)$  g ในน้ำขจัดไอออน ปริมาตรประมาณ 900 mL ที่บรรจุในขวดวัดปริมาตร ขนาด 1 L เขย่าให้เข้ากัน เติม แคลเซียมคลอไรด์ ปริมาณ  $(0.15 \pm 0.001)$  g และแมกนีเซียมคลอไรด์ปริมาณ  $(0.17 \pm 0.001)$  g เขย่าให้ละลาย แล้วตรวจสอบค่าความเป็นกรด-เบส ปรับค่าความเป็นกรด-เบส ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1% โดยมวล ที่ละลาย จนค่าความเป็นกรด-เบส คงที่ที่  $6.8 \pm 0.1$  แล้วเติมน้ำขจัดไอออนจนได้ปริมาตร 1 L ให้เก็บสารละลายนี้ให้พ้นแสงและให้ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-เบส ก่อนการใช้ทุกครั้ง สารละลายนี้สามารถเก็บได้ 2 สัปดาห์ และให้ทิ้งสารละลายนี้ หากค่าความเป็นกรด-เบส ไม่อยู่ในช่วง  $6.8 \pm 0.1$

## 10.5.1.4 วิธีทดสอบ

- (1) ตัดกระดาดกรองให้มีขนาด รูปร่าง และจำนวนที่เหมาะสมสำหรับแปะลงบนแต่ละส่วนของหัวนมยางดูดเล่น โดยทั่วไปขนาดประมาณ 15 mm × 80 mm
- (2) นำกระดาดกรองที่ตัดไปแช่ในสารละลายน้ำลายจนชุ่ม
- (3) แปะกระดาดกรองลงบนแต่ละส่วนของหัวนมยางดูดเล่น อาจใช้เทปกาวหรือแผ่นฟิล์มยืดยึดให้กระดาดกรองสัมผัสกับแต่ละส่วนของหัวนมยาง ระวังไม่ให้ปิดทั้งหมดเพื่อให้สามารถทำให้แห้งได้
- (4) ใส่จำนวนหนึ่งในด้านล่างของโถทำแห้ง และปรับอุณหภูมิตู้อบก่อนทดสอบที่อุณหภูมิ  $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$  โดยไม่ต้องนำโถอบแห้งออก จากนั้นนำตัวอย่างที่ได้จากข้อ 10.5.1.4 (3) ใส่ในโถทำแห้งที่วางอยู่บนตะแกรงเหนือน้ำ อบที่อุณหภูมิ  $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$  เป็นเวลา  $(120 \pm 5)$  min
- (5) นำตัวอย่างออกจากตู้อบ แยกกระดาดกรองออกจากหัวนมยางดูดเล่น แล้วนำกระดาดกรองที่ได้ไปอบให้แห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ  $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 1 h
- (6) นำกระดาดกรองไปเปรียบเทียบกับเกรย์สเกลตามวิธีที่ระบุใน ISO 105-A03

**ภาคผนวก ก.**  
**การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน**  
(ข้อ 8.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง หุ่นยางดูลเล่นแบบและชนิดเดียวกัน ทำจากวัสดุเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน จากโรงงานเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้

ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบส่วนประกอบและวัสดุ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.1 สดมภ์ที่ 2 เพื่อตรวจสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุ แล้วชักตัวอย่างมาภาชนะบรรจุละ 1 อัน จนได้จำนวนตามกำหนดในตารางที่ ก.1 สดมภ์ที่ 3 เพื่อทดสอบส่วนประกอบและวัสดุ และเครื่องหมายและฉลากที่หุ้มยางดูลเล่น

ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 7. และข้อ 8. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าหุ่นยางดูลเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบส่วนประกอบและวัสดุ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก**  
(ข้อ ก.2.1)

ขนาดรุ่น หน่วยภาชนะบรรจุ	ขนาดตัวอย่าง		เลขจำนวน ที่ยอมรับ
	หน่วยภาชนะบรรจุ	อัน	
ไม่เกิน 3 200	2	2	0
3 201 ถึง 35 000	8	8	1
35 001 ขึ้นไป	13	13	2

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทั่วไป

ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ ก.2

ก.2.2.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6.1 ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าหุ่นยางดูลเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทั่วไป**  
(ข้อ ก.2.2)

ขนาดรุ่น อัน	ขนาดตัวอย่าง อัน	เลขจำนวน ที่ยอมรับ
ไม่เกิน 1200	3	0
1 201 ขึ้นไป	13	1

ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์

ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 21 อัน นำไปทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์รายการละ 3 อัน

ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เพียงพอ ให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกันเพิ่มจนได้ตัวอย่างเพียงพอสำหรับการทดสอบ

ก.2.3.2 ตัวอย่างในแต่ละรายการทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 ในรายการนั้น ๆ จึงจะถือว่าห้วงมยางดูดเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี

ก.2.4.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 35 อัน นำไปทดสอบคุณลักษณะทางเคมีรายการละ 5 อัน ยกเว้นการทดสอบ เอ็น-ไนโตรซามีนส์ และ เอ็น-ไนโตรแซเทเบิล ให้ใช้ตัวอย่าง 10 อัน

ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เพียงพอ ให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกันเพิ่มจนได้ตัวอย่างเพียงพอสำหรับการทดสอบ

ก.2.4.2 ตัวอย่างในแต่ละรายการต้องเป็นไปตามข้อ 6.3 ในรายการนั้น ๆ จึงจะถือว่าห้วงมยางดูดเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างห้วงมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 และข้อ ก.2.4.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าห้วงมยางดูดเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

**ภาคผนวก ข.**  
**ชื่อสามัญและเลขซีไอเอสของสารเคมี**  
 (ข้อ 5.3)

ข.1 ชื่อสามัญและเลขซีไอเอสของสารเคมีระบุไว้ตามตารางที่ ข.1

**ตาราง ข.1 ชื่อสามัญและเลขซีไอเอสของสารเคมี**  
 (ข้อ ข.1)

ลำดับที่	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	เลขซีไอเอส
1	2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล (2-Mercaptobenzothiazole)	เอ็มบีที (MBT)	149-30-4
2	2,6-บิส(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล [2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol]	บีเอชที (BHT)	128-37-0
3	2,2'-เมทิลีนบิส(4-เอทิล-6-เทอร์ท-บิวทิลฟีนอล) [2,2'-methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)]	ไซอะน็อกซ์ 425 (Cyanox 425)	000088-24-4
4	2,2'-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล) [2,2'-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol)]	แอนติออกซิเดนท์ 2246 (Antioxidant 2246)	119-47-1
5	สารที่ได้จากปฏิกิริยาบิวทิลเลทของ พารา-ครีซอล (p-cresol) กับ ไดไซโคลเพนทาไดอีน (dicyclopentadiene)	วิงสเตย์ แอล (Wingstay L)	68610-51-5
6	2,4-บิส(ออกทิลไทโอมิทิล)-6-เมทิลฟีนอล [2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol]	เออร์กาน็อกซ์ 1520 (Irganox1520)	110553-27-0
7	2,4-บิส(โอดีซิลไทโอมิทิล)-6-เมทิลฟีนอล [2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol]	-	110675-26-8
8	2,2-บิส(4-ไฮดรอกซีฟีนิล)โพรเพน 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane	บิสฟีนอล เอ (Bisphenol A)	80-05-7