

SI 37 part 1

July 1985

Draft Amendment No. 9

June 2023

תקן ישראלי ת"י 37 חלק 1

יולי 1985

טיוטה לגיליון תיקון מס' 9

יוני 2023

לבידים: לבידים רגילים

Plywood: Plain plywood

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 5108 – חומרי בנייה מעץ, בהרכב זה:

- איגוד לשכות המסחר
- יניב לביא, מרדכי שטיינר
- המועצה הישראלית לצרכנות
- מיטל בשרי
- התאחדות התעשיינים בישראל
- אביב אברמוב, אודי גת
- מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים
- יצחק קאודרס
- מינוי אישי – מעבדה
- שחר נזרי
- מינוי אישי – רשות מדינה
- תמר ברמן
- משרד הבינוי והשיכון
- יונתן קובלב
- משרד הכלכלה והתעשייה
- בוריס סולטנוביץ (יו"ר)
- רשות ההסתדרות לצרכנות
- משה כרמל

ליטל שקד ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון.

מסמך

הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 37 חלק 1 מיולי 1985
גיליון התיקון מס' 1 מפברואר 1989
גיליון התיקון מס' 2 מיוני 1990
גיליון התיקון מס' 3 מספטמבר 1995
גיליון התיקון מס' 4 מיוני 2000
גיליון התיקון מס' 5 ממרס 2006
גיליון התיקון מס' 6 מאוקטובר 2013
גיליון התיקון מס' 7 מדצמבר 2019
גיליון התיקון מס' 8 מנובמבר 2022

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק א – עניינים כלליים

102. אזכורים

תקנים בין-לאומיים

אזכור התקן הבין-לאומי ISO 12640-3:2015 (בגיליון התיקון מס' 8) יושמט, ובמקומו ייכתב:

ISO 12460-3:2020 – Wood-based panels – Determination of formaldehyde release Part 3:
Gas analysis method

פרק ב – שיטות בדיקה ודרישות נוספות

207. כמות הפורמאלדהיד הנפלטת

הכתוב בסעיף (בגיליון התיקון מס' 8) יושמט, ובמקומו ייכתב:

207.1. בודקים בשיטת הבדיקה הנקובה בתקן הבין-לאומי ISO 12460-3 בסעיפים 5, 6, 7, 8, 9 ו-10, למעט:

- כל המקומות שיש בהם אזכור או הפניה (ישירה או עקיפה) לתקן הבין-לאומי ISO 16999;
- סעיף המשנה 7.2 בתקן הבין-לאומי ISO 12460-3;
- סעיף המשנה 5.2 בתקן הבין-לאומי ISO 16979, הנזכר בסעיפי המשנה 8.2 ו-9.3 של התקן הבין-לאומי ISO 12460-3;
- סעיפי המשנה (g), (k), (l), (n), (o), (p) שבסעיף 10 בתקן הבין-לאומי ISO 12460-3.

אם כמות הפורמאלדהיד הנפלטת, שנמדדה בדוגמה הראשונה שנגזרה מהלביד, אינה גדולה מ-90% מהנדרש לפי סעיף זה, או גדולה ב-60% או יותר מהנדרש לפי סעיף זה, מסתפקים בבדיקה אחת ואין בודקים את שאר הדוגמות כנקוב בסעיפי המשנה 8.1 ו-9.2.2 של התקן הבין-לאומי ISO 12460-3.

כמות הפורמאלדהיד הנפלטת תתאים לרמה המותרת עבור Factory production control בטבלה B.1 (Table B.1 – Formaldehyde class E1) בתקן האירופי EN 13986, לפי שיטת הבדיקה שנקבעה לעיל.

הדרישה לרמה המותרת שבטבלה B.1 המאוזכרת לעיל, המתלייחסת לבדיקה תוך שלושה ימים מהייצור, אינה חלה.

הערה:

התקן האירופי EN 717-2 המאוזכר בטבלה B.1 הוחלף בתקן האירופי EN ISO 12460-3.