

SI 1481

October 2005

Draft Amendment No. 3

June 2023

תקן ישראלי ת"י 1481

תשרי התשס"ו - אוקטובר 2005

טיוטה לגיליון תיקון מס' 3

יוני 2023

לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש

Dry process fibreboards

מסמך זה הוא הצעה בלבד

מכון התקנים הישראלי
The Standards Institution of Israel



גיליון תיקון זה הוכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית 5108 – חומרי בנייה מעץ, בהרכב זה:

- איגוד לשכות המסחר - יניב לביא, מרדכי שטיינר
- המועצה הישראלית לצרכנות - מיטל בשרי
- התאחדות התעשיינים בישראל - אביב אברמוב, אודי גת
- מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים - יצחק קאודרס
- מינוי אישי – מעבדה - שחר נזרי
- מינוי אישי – רשות מדינה - תמר ברמן
- משרד הבינוי והשיכון - יונתן קובלב
- משרד הכלכלה והתעשייה - בוריס סולטנוביץ (יו"ר)
- רשות ההסתדרות לצרכנות - משה כרמל

ליטל שקד ריכזה את עבודת הכנת גיליון התיקון.



הודעה על גיליון תיקון

גיליון תיקון זה מעדכן את
התקן הישראלי ת"י 1481 מאוקטובר 2005
גיליון התיקון מס' 1 מאוקטובר 2013
גיליון התיקון מס' 2 מנובמבר 2022

עדכניות התקן

התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. המשתמשים בתקנים יודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן

תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות. יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף 60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן

כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:



זכויות יוצרים

© אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.

פרק א – עניינים כלליים

1.2. אזכורים

תקנים בין-לאומיים

האזכור ISO 12460-3:2015 (בגיליון התיקון מס' 2) יושמט, ובמקומו ייכתב:

ISO 12460-3:2020 – Wood-based panels - Determination of formaldehyde release –
Part 3: Gas analysis method

פרק ג – שיטות בדיקה ודרישות נוספות ללוחות רגילים המיועדים לשימוש בתנאים יבשים (מין 1.3.2.1)

3.10. כמות הפורמאלדהיד בלוחות

הכתוב בסעיף (בגיליון התיקון מס' 2) יושמט, ובמקומו ייכתב:

3.10.1. לוחות מחופים

בודקים בשיטת הבדיקה הנקובה בתקן הבין-לאומי ISO 12460-3 בסעיפים 5, 6, 7, 8, 9 ו-10, למעט:

- כל המקומות שיש בהם אזכור או הפניה (ישירה או עקיפה) לתקן הבין-לאומי ISO 16999;

- סעיף המשנה 7.2 בתקן הבין-לאומי ISO 12460-3;

- סעיף המשנה 5.2 בתקן הבין-לאומי ISO 16979, הנזכר בסעיפי המשנה 8.2 ו-9.3 של

התקן הבין-לאומי ISO 12460-3.

- סעיף Test report 10, סעיפי המשנה 10 (g), 10 (k), 10 (l), 10 (n), 10 (o), 10 (p) שבסעיף 10 של

התקן הבין-לאומי ISO 12460-3.

אם כמות הפורמאלדהיד הנפלטת, שנמדדה בדוגמה הראשונה מהלוח, אינה גדולה מ-90% מהנדרש לפי סעיף זה, או גדולה ב-60% או יותר מהנדרש לפי סעיף זה, מסתפקים בבדיקה אחת, ואין בודקים את שאר הדוגמות כנקוב בסעיפי המשנה 8.1 ו-9.2.2 של התקן הבין-לאומי ISO 12460-3.

כמות הפורמאלדהיד הנפלטת תתאים לרמה המותרת עבור Factory production control בטבלה B.1 (Table B.1 – Formaldehyde class E1) בתקן האירופי EN 13986, לפי שיטת הבדיקה שנקבעה לעיל.

הדרישה לרמה המותרת שבטבלה B.1 המאוזכרת לעיל, המתייחסת לבדיקה תוך שלושה ימים מהייצור, אינה חלה.

הערה:

התקן האירופי EN 717-2 המאוזכר בטבלה B.1 הוחלף בתקן האירופי EN ISO 12460-3.